

MICRO CONCRETO BETUMINOSO A FRIO COM CAMADA DE BLOQUEIO

Especificação Particular

C D T - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Novembro de 2014



DESIGNAÇÃO - ARTERIS ES – 006 Rev.03

Especificação Particular para Execução de

Micro Concreto Betuminoso a Frio com Camada de Bloqueio

Designação ARTERIS ES 006- Rev 03 (Novembro/2014)



1. RESUMO

Esta Especificação particular estabelece a sistemática a ser empregada na fabricação e aplicação de uma camada de bloqueio e micro concreto a frio para selagem, impermeabilização, rejuvenescimento e conservação dos pavimentos. Neste documento encontram-se definidos os requisitos concernentes a material, equipamento, execução e controle de qualidade, além dos critérios para a aceitação, rejeição e medição dos serviços.

2. ENSAIOS NECESSÁRIOS

Para o entendimento desta Norma devem ser consultados os documentos seguintes:

ABNT NBR-6567	Emulsão asfáltica - carga da partícula
ABNT NBR-14393	Emulsão asfáltica - determinação da peneiração
ABNT NBR-6570	Emulsão asfáltica - determinação da sedimentação
ASTM D-244 - Seção 21	Emulsão Asfáltica - ensaio de resíduo por evaporação
ABNT NBR-6300	Emulsão asfáltica - determinação da resistência à água (adesividade)
ABNT-NBR-14950	Emulsão asfáltica - determinação da Viscosidade Saybolt-Furol
DNIT-ME 384	Estabilidade ao armazenamento de asfalto polímero
ANBT NBR-6576	Material asfáltico - determinação da penetração
ABNT-NBR-6560	Materiais asfálticos – determinação de ponto de amolecimento
ARTERIS T-329	Determinação da recuperação elástica de materiais asfálticos modificados por polímero, pelo método de torção - NLT 329
ABNT NBR-6465	Agregados - determinação da abrasão Los Angeles
ABNT NBR-12052	Equivalente de areia
ABNT NBR-7809	Agregados - Índice de forma.
DNIT-ME 079/94	Agregados - adesividade ao ligante asfáltico
ARTERIS T-104	Agregados – Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de Sulfato de Sódio e Magnésio - AASHTO T-104

ARTERIS T-27 - AASHTO T-27	Agregados – Análise Granulométrica de Agregados Finos e Graúdos -
ARTERIS T-330	Detecção qualitativa de argilas prejudiciais do grupo esmectita em agregados utilizando azul de metileno - AASHTO T-330.
DNIT-PRO 277	Metodologia para controle estatístico de obras e serviços
ARTERIS T-30	Granulometria com amostras utilizadas no ensaio Determinação da porcentagem de ligante - AASHTO T-30
ARTERIS T-164 AASHTO T-164	Determinação da Porcentagem de ligante com aparelho SOXHLET -
ASTM - 965	Determinação da Rugosidade Superficial pela Altura de Areia.
ISSA-A 105	Lama asfáltica (Slurry Seal)
ABNT NBR 14746	Determinação de perda por abrasão úmida (WTAT) - ISSA-TB N° 100
ABNT NBR 14841 - ISSA-TB N° 109	Determinação de excesso de asfalto e adesão de areia pela máquina LWT
ABNT NBR 14757	Determinação da adesividade de misturas - ISSA-TB N° 114
ASTM E-303	Método padrão para medir as propriedades de atrito usando o aparelho pêndulo britânico
MANUAL ARTERIS MA-002	Qualidade Assegurada e Diretrizes para uso do Micro Concreto a Frio - Manual ISSA

Os documentos relacionados neste item serviram de base à elaboração desta norma e contêm disposições que, ao serem citadas no texto, se tornam parte integrante desta norma. As edições apresentadas são as que estavam em vigor na data desta publicação, recomendando-se que sempre sejam consideradas as edições mais recentes, quando da consulta desta norma.

3. DEFINIÇÃO

Para o efeito desta Norma é adotada a definição seguinte:

3.1 Camada de bloqueio

Consiste na limpeza do pavimento a ser tratado e posteriormente a aplicação de uma camada, uniformemente espalhada. Esta camada é a associação de agregado mineral, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica contendo polímero, água e aditivos, com consistência mais fluida e espalhada uniformemente sobre a superfície previamente preparada. Será a primeira camada da superfície a ser tratada.

3.2 Micro concreto a frio:

Consiste na associação de agregado mineral, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica contendo polímero, água e aditivos, com consistência fluida, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada. A massa deve ser capaz de ser espalhada em espessuras variáveis da seção transversal (cunhas, trilhas de roda, camadas desgastadas ou irregulares) a qual, após a cura e inicial consolidação pelo tráfego, resiste a deformações em toda a superfície independente do teor de asfalto ou espessura. Deve ser aplicada em 1 ou 2 camadas conforme definido no projeto de pavimento ou definido pelo gerente de obra da concessionária.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1 A limpeza da superfície a ser tratada deve ser feita com ar comprimido garantindo a remoção de todas as partículas soltas existentes nas trincas e superfície. Caso se constate presença de óleos na superfície a ser tratada, a mesma deve ser lavada com detergentes adequados.
- 4.2 Onde houver trincas ou depressões do tipo de “panelas” devem ser preenchidas com micro antes da aplicação da camada de bloqueio.
- 4.3 A camada de bloqueio deve ser empregada para o preenchimento de fissuras e trincas existentes na superfície a ser tratada. Deve ser bem fluida para permitir que a massa espalhada penetre nas trincas e fissuras antes do rompimento da emulsão. Para isto se deve utilizar uma média de 10% de água de molhagem. A granulometria da mistura deve se enquadrar na faixa II desta especificação. A espessura média da camada deve variar entre 6mm e 8 mm. O teor médio de emulsão para tal camada será de 12,0%.
- 4.4 A seguir será aplicado o micro concreto a frio em 1 ou 2 camadas e deve atender à faixa III ou IV desta especificação. O teor médio de emulsão deve estar entre 9,0% e 11,0%, dependendo da faixa de rolamento (quanto mais pesado o tráfego, menor o teor de emulsão).
- 4.5 A camada deve ser compactada com rolo pneumático.
- 4.6 Só é permitido o espalhamento de micro concreto a frio quando a temperatura estiver acima de 10° C, e subindo.
- 4.7 Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os constituintes da camada de bloqueio de micro concreto a frio são: agregado pétreo britado, material de enchimento (cimento ou cal hidratada CH-1 e/ou fibra), emulsão asfáltica com polímero, aditivos e água. Todos os constituintes devem atender ao limites definidos nesta especificação.

5.1 MATERIAL

5.1.1 Ligante Betuminoso

O ligante betuminoso será emulsão asfáltica modificada com polímero, com ruptura controlada com aditivos. O fabricante da emulsão asfáltica deve certificar que a mesma contém um mínimo de 3% de polímero, baseado na massa de asfalto (residual). A emulsão, depois de ficar em repouso por um período de 24 horas deve apresentar cor marrom homogênea. A emulsão deve atender a especificação DNIT-EM 396 e tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÃO PARA A EMULSÃO

Ensaio	Método	Parâmetro
Viscosidade SSF @ 25° C	ABNT-NBR-14950	15 – 90 segundos
Peneiração	ABNT NBR-14393	Máximo de 0,30%
Sedimentação, 5 dias	ABNT NBR-6570	Máximo de 5%
Estabilidade à estocagem	DNIT-ME 384	Máximo de 1%
Resíduo na destilação	ASTM D-244-Seção 21	Mínimo 62%

ESPECIFICAÇÃO PARA O CAP RESIDUAL

Ensaio	Método	Parâmetro
Penetração @ 25° C, 100 g, 5 seg	ANBT NBR-6576	35 a 90
Ponto de amolecimento	ABNT-NBR-6560	Mínimo 60° C
Retorno elástico por torção	ARTERIS T-329	Mínimo 45%

Durante a execução dos ensaios de Penetração e retorno elástico o resíduo não deve expelir nenhum material, remanescente do emulsificante (cor marrom).

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar certificado de análise, além de trazer indicação clara da procedência, tipo e quantidade do conteúdo e distância de transporte entre a refinaria ou fábrica e o canteiro de serviço.

A ARTERIS se reserva o direito de fazer testes aleatórios. Caso haja variações significativas que não possam ser justificadas pelo fornecedor, o mesmo pode ser vetado para fornecimento de produtos nesta e para novas obras.

5.1.2 Aditivos

Podem ser empregados aditivos para acelerar ou retardar a ruptura da emulsão na execução do micro concreto a frio.

5.1.3 Água

Deverá ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais que possam romper a emulsão asfáltica antes do seu espalhamento. Será empregada na quantidade necessária a promover consistência adequada.

5.1.4 Agregados

Serão constituídos de rochas britadas e areia lavada.

Os agregados a serem usados devem ter seu uso comprovado com sucesso em obras de micro concreto. A areia lavada, se usada, deve ter a porcentagem máxima na mistura seca limitada a 10%.

Suas partículas individuais devem ser resistentes e angulosas, sem partículas acima do diâmetro máximo e livre de torrões de argila, substâncias nocivas e apresentar as características seguintes:

- Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (ABNT NBR-6465) no agregado antes da sua britagem.
- Apresentar no ensaio de Índice de Forma Médio (1 : n), "n" menor que 4 e ter no máximo 10% de partículas lamelares e alongadas com relação de tamanhos 1 : 5 (NBR-7809).
- Durabilidade, perda inferior a 12% no sulfato de sódio (ARTERIS T-104);
- Equivalente de areia igual ou superior a 65% (ABMT NBR-12052).
- Valor de adsorção de azul de metileno em filler e finos de agregados inferiores a 4 mg/g (ARTERIS T-330).

5.1.5 Material de Enchimento

Deve ser constituído por cimento Portland ou cal hidratada tipo CH-1 e devem ser isentos de grumos. A quantidade, a ser determinada no projeto de mistura, deve ser de, no mínimo, 1%.

Caso indicado no projeto da obra, será obrigatória a adição de fibras à mistura num teor variando entre 0,2% e 0,3%.

5.2 COMPOSIÇÃO DA MISTURA

5.2.1 No mínimo, sete dias antes do início dos serviços de micro concreto, a empresa contratada deve apresentar o projeto de mistura a ser utilizada na obra com todos os ensaios devidos, para aprovação. Os materiais entregues para verificação do projeto devem ser representativos dos que serão efetivamente utilizados na obra.

5.2.2 A dosagem do micro concreto betuminoso a frio será realizada em um laboratório capaz de executar todos os ensaios previstos nesta especificação, o qual deve ser aprovado. Os procedimentos são os recomendados pela **ISSA - International Slurry Surfacing Association** e os requisitos a serem obedecidos são os seguintes:

Parâmetro	Unidade	LIMITES	
		Mínimo	Máximo
ABNT NBR 14746 - Perda por abrasão úmida 1 hora de imersão	g/m ²	-	500
ABNT NBR 14746 - Perda por abrasão úmida 6 dias de imersão	g/m ²	-	810
ABNT NBR 14841 - Adesão de areia	g/m ²	-	540
ABNT NBR 14757 - Adesividade	%	90	-
ISSA-TB 139 - “Wet Cohesion” @ após 30 minutos	kg-cm	12	-
ISSA-TB 139 - “Wet Cohesion” @ após 60 minutos	kg-cm	20	-

5.2.3 O teor ótimo de emulsão e resíduo deve ser calculado em porcentagem sobre a mistura seca, isto é, considerando somente agregados.

5.2.4 Um ajuste de dosagem dos componentes do micro concreto a frio deverá ser feito nas condições de campo, antes do início do serviço (teste da panelinha).

5.2.5 A composição granulométrica da mistura de agregados deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte, com as respectivas tolerâncias quando ensaiadas pelo Método ARTERIS-T 27.

As faixas são baseadas nas recomendadas pela ISSA e DNIT e estão detalhadas a seguir.

Peneira	mm	FAIXA I DNIT		FAIXA II DNIT		FAIXA III DNIT		
		FAIXA II		FAIXA III		FAIXA IV		FAIXA DE TRABALHO
	% PASSA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	
1/2"	12,7	100	100	100	100	100	100	± 5
3/8"	9,5	100	100	100	100	85	100	± 5
Nº4	4,8	94	100	70	90	60	87	± 5
Nº8	2,4	65	90	45	70	40	60	± 5
Nº16	1,2	45	70	28	50	28	45	± 5
Nº30	0,6	30	50	19	34	19	34	± 5
Nº50	0,3	18	30	12	25	14	25	± 4
Nº100	0,15	10	21	7	18	8	17	± 3
Nº200	0,074	5	15	5	15	4	8	± 2

Para aplicação em pista expressa, como camada de rolamento, deve ser usada a faixa III. Deve ser aplicada em duas camadas.

Como camada intermediária ou em acessos de baixa densidade de tráfego admite-se o uso da faixa II.

A faixa IV deve ser usada, como primeira camada, para preenchimento de depressões ou trilhas de rodas, recoberta por outra camada da faixa II ou III.

Não se admite que a curva granulométrica varie do lado superior para inferior da faixa entre 2 peneiras consecutivas.

5.3 EQUIPAMENTO

5.3.1 Equipamento de Limpeza

Para limpeza da superfície devem ser utilizadas vassouras mecânicas, jatos de ar comprimido, jatos de água, etc. A superfície da área onde se vai executar o serviço deve estar totalmente limpa, sem pó ou placas de matérias estranhas ao pavimento.

Onde constatada a existência de produtos químicos na superfície do pavimento, como resíduos de bagaço de cana, onde vai ser aplicada a camada de Micro concreto a frio, a mesma deve ser lavada com detergente apropriado. A execução do micro só deve ser iniciada após a secagem total da superfície do pavimento.

5.3.2 Equipamento de Mistura e de Espalhamento

Devem ser mobilizados, no mínimo, 2 conjuntos de 10 m³. O micro concreto a frio deve ser executado em equipamento apropriado que apresente as características mínimas seguintes:

- Silos para agregados com capacidade de, no mínimo, 10 m³.
- Depósitos separados para água, emulsão asfáltica e aditivos.
- Depósito para cimento/cal/fibras com alimentador automático.
- Sistema de circulação e alimentação do ligante betuminoso, interligado, por acoplagem direta ou não, com o sistema de alimentação do agregado miúdo, de modo a assegurar perfeito controle de traço; O equipamento deverá ter um sistema de controle do fluxo para parar automaticamente a alimentação caso falte qualquer um dos materiais previstos.
- Sistema misturador capaz de processar uma mistura uniforme e de despejar a massa diretamente sobre a pista, em operação contínua, sem segregação. O sistema de mistura não poderá reter a massa além de 3 segundos. Não se admitirá nenhum sistema de retenção da mistura dentro do misturador. Caso tenha, deverá ser removido antes do início dos serviços. Todos os indicadores requeridos para controle da mistura devem estar em ordem e funcionando antes do início dos serviços.
- O equipamento deve ser equipado para dosar emulsão, água, agregado e aditivos por volume. Todas as partes móveis do equipamento devem estar protegidas com protetores de metal.
- O serviço não deve iniciar se não estiverem funcionando todos os sistemas de controle de fluxo e contadores de rotações e com os protetores de metal colocados. Todos os indicadores requeridos devem estar visíveis para uma pessoa que caminhe ao lado do equipamento.
- Os alimentadores de agregado devem estar conectados diretamente à bomba de emulsão. A correia alimentadora deve ser equipada com um contador de rotações com aproximação de um décimo de uma revolução.
- Caixa distribuidora - esta peça se apóia diretamente sobre o pavimento e é atrelada ao chassi. Deverá ser capaz de espalhar uma largura de faixa de tráfego, e deve ter tiras de borracha de cada lado da caixa para evitar perda lateral de material. Todas as caixas com largura acima de 2,40 m devem ter as roscas sem fim equipadas com motores reversíveis, chapas defletoras para assegurar uma aplicação uniforme em toda a largura, mesmo em superelevações e acostamentos. Chapas devem ser montadas de maneira a garantir um deslizamento da caixa sem causar exsudação da mistura

acabada. Deve possuir 2 laminas na traseira da caixa. A primeira deve ser de aço ou uma borracha dura. A segunda, conectada à primeira, deve ser de material flexível. Estas laminas devem ser montadas de maneira a permitir o seu contato com o pavimento e de poderem ser ajustadas às diferentes seções transversais para aplicar uma camada uniforme de micro concreto. Uma lamina secundária colocada atrás deste conjunto duplo deve ser ajustável. Ela deve ser projetada e ajustada de maneira a garantir uma textura uniforme da superfície acabada.

- Lona ou outro tipo de tecido pode ser usada, atrás da caixa espalhadora, com o objetivo de uniformizar a textura espalhada. Estas laminas devem estar limpas ou trocadas diariamente para evitar problemas na distribuição da massa.
- Em casos especiais, a mistura pode ser executada na pista, manualmente. Neste processo a mistura é realizada em betoneiras, derramada diretamente sobre a pista e espalhada uniformemente por operários munidos de rodos e vassourões apropriados. O processo manual é, entretanto, falho e moroso, podendo ser adotado, apenas em áreas pequenas onde o acesso da usina não é possível.

5.3.3 Rolo de pneu

Deve ser utilizado um rolo de pneus para rolagem da superfície pavimentada, antes da liberação ao tráfego, de modo a acomodar a massa e evitar arrancamento de agregados.

5.4 EXECUÇÃO

5.4.1 Preparação da superfície a ser pavimentada

Toda a superfície, antes da aplicação do micro concreto a frio, deve estar limpa, removido todo o material solto, de qualquer natureza, incluindo carcaças de animais. Pode se usar qualquer processo de limpeza. A superfície deve ser lavada com utilização de detergente adequado, esperar até que seque completamente antes da aplicação do micro concreto a frio. O fiscal de pista deverá aprovar a limpeza antes do início de execução do micro concreto a frio.

5.4.2 Aplicação do Micro concreto a frio

O micro concreto a frio deve possuir estabilidade suficiente para evitar que ocorra o rompimento da emulsão dentro da caixa de espalhamento. No caso da camada de bloqueio o rompimento deve ocorrer em torno de 3 minutos após o espalhamento.

A mistura deve ser homogênea durante e após o espalhamento, não se aceitando manchas de segregação (separação do fino e emulsão do agregado graúdo) em toda a largura espalhada. Deve estar livre do excesso de água e emulsão para evitar o seu escorrimento.

Não é permitida a adição de água diretamente na caixa de espalhamento, quando espalhando a mistura na pista.

Não se deve executar o espalhamento se estiver chovendo ou existência de nuvens indicando possibilidade de chuva.

Antes de iniciar o espalhamento, deve ser verificada a quantidade de água e aditivo necessária, usando os materiais já colocados na usina, para a consistência ótima da massa.

5.4.3 A mistura deve atender aos seguintes requisitos práticos na pista:

- Não escorrer emulsão fora da caixa de espalhamento.
- Não apresentar exsudação de finos na área pavimentada.
- Apresentar uma espessura final de, no mínimo, aquela definida no projeto da obra.
- Apresentar coesão suficiente até 2 horas após o espalhamento para permitir a liberação ao tráfego sem desprendimento de agregado.
- A superposição máxima permitida, nas juntas longitudinais é de 7,5 cm. O espalhamento deve ser planejado de maneira a evitá-la.
- Nas juntas transversais deve ser colocado um plástico ou papel de maneira a evitar superposição de camadas. A mesa deve parar na área protegida, sendo o produto aí depositado retirado e removido da pista. Na partida, a caixa deve ser colocada na área protegida com papel ou plástico, sobre o micro concreto a frio já executado de maneira a evitar a superposição de camadas.
- Costelas ou depressões, riscos com mais de 1 cm de largura e 10 cm de comprimento são considerados defeitos e não serão aceitos. Devem também ser corrigidos.
- É obrigatória a rolagem da camada de micro concreto a frio por rolos de pneus antes da abertura da mesma ao tráfego da rodovia.
- Após a rolagem e antes da liberação ao tráfego o excesso de agregados soltos deve ser varrido.
- Após 24h da liberação ao tráfego será medido o desprendimento de agregado. O limite máximo aceitável é de 100 g/m².
- Todo o sistema de controle e medição de defeitos está detalhado no MANUAL ARTERIS MA-002 (ISSA) - Qualidade assegurada e diretrizes para uso do micro concreto a frio.

5.4.2 Correção de Falhas

As possíveis falhas de execução tais como escassez ou excesso de massa, irregularidade na emenda de faixas, etc., deverão ser corrigidas, imediatamente, após a execução. A escassez é

corrigida com adição de massa e os excessos com a retirada por meio de rodos de madeira ou de borracha. Estas correções são consideradas exceções, em pontos localizados. Se sua ocorrência for constante, o serviço deve ser paralisado até a correção do problema no equipamento.

5.4.3 Desprendimento de agregados

Será de responsabilidade do aplicador, o desprendimento de agregados, com conseqüente quebra de pára-brisas ou danificação de veículos que trafeguem no trecho executado, devendo a contratada indenizar os usuários da rodovia.

6 MANEJO AMBIENTAL

6.1 A preservação do meio ambiente nos serviços de micro concreto a frio envolve a obtenção e aplicação de agregado pétreo miúdo, areia, estoque e aplicação de material betuminoso. Devem-se adotar os cuidados seguintes:

6.1.1 Vedada à instalação de depósitos de material betuminoso próximo a curso d'água.

6.1.2 Vedado também o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas lindeiras adjacentes, ou qualquer outro causador de prejuízo ambiental.

6.1.3 Na desmobilização desta atividade, removidos os depósitos de ligante e efetuados a limpeza do canteiro de obras, recompõe-se a área afetada pelas atividades da construção.

7 INSPEÇÃO

7.1 CONTROLE DE MATERIAIS

Todos os materiais devem ser testados em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNIT ou onde expressamente mencionado nesta especificação particular.

7.1.1 Emulsão Asfáltica Modificada Por Polímero

No certificado de todo carregamento de emulsão asfáltica que chegar à obra deve constar os seguintes ensaios:

7.1.1.1 Emulsões Asfálticas Modificadas Por Polímeros

Para todo o carregamento que chegar à obra:

- 01 ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol (ABNT-NBR-14950);
- 01 ensaio de resíduo (ASTM D-244 – seção 21);
- 01 ensaio de peneiramento (ABNT NBR-14393);
- 01 ensaio de sedimentação (ABNT NBR-6570);

7.1.1.2 Cimento Asfáltico Residual Modificado Por Polímero.

Para todo carregamento que chegar à obra:

- 01 ensaio de penetração a 25°C (ANBT NBR-6576);
- 01 ensaio de ponto de amolecimento (ABNT NBR- 6560);
- 01 ensaio de recuperação elástica a 25°C (ARTERIS 329);
- 01 ensaio de espuma;
- 01 ensaio de estabilidade ao armazenamento (DNIT-ME 384).

A CONTRATANTE se reserva o direito de só permitir a aplicação da emulsão após sua liberação pelo Laboratório da CONTRATANTE, com base nos resultados dos ensaios.

7.1.2 Agregados

- 01 ensaio de azul de metileno por pilha de agregado (ARTERIS T-330);
- 01 equivalente de areia por pilha de agregado (ABNT NBR-12052);
- 01 ensaio de granulometria do agregado para jornada de 8 horas de trabalho (ARTERIS T-27) com amostras coletadas de uma maneira aleatória (liberação da pilha);
- 01 ensaio de índice de forma, no início dos serviços (projeto) e sempre que se constatar, visualmente, mudanças no agregado (NBR 7809);
- 01 ensaio de adesividade, no início dos serviços (projeto) e sempre que houver variação da natureza do material (DNIT-ME 078);
- 01 ensaio de desgaste Los Angeles no início dos serviços (projeto) ou quando houver variação da natureza do material (ABNT NBR-6465);

7.2 CONTROLE DE EXECUÇÃO

7.2.1 Verificação do Equipamento

Cada equipamento empregado na aplicação do micro concreto a frio deve ser calibrado, no início do serviço. Deve ser executado um segmento experimental com extensão mínima de 200 m.

Caso este segmento não atenda às diretrizes contidas nesta especificação, devem ser realizados novos segmentos até que esteja conforme com as especificações.

As verificações a serem efetuadas são as seguintes:

- Consistência da mistura espalhada;
- Atendimento do projeto da mistura conforme os itens seguintes, 7.2.2 e 7.2.3;
- Quantidade e velocidades de aplicação para proporcionar o acabamento desejado.

- Desprendimento de agregado dentro dos limites especificados.

Se ao final destas três verificações em segmentos experimentais, os resultados esperados não forem alcançados, deve ser revisto todo o processo de calibração do equipamento. Todo o procedimento de calibração deve ser acompanhado por um REPRESENTANTE DA CONTRATANTE, e aprovado antes do início dos serviços.

7.2.2 Controle de Quantidade do Ligante Betuminoso

A quantidade de ligante betuminoso deverá ser determinada através da retirada de amostras aleatórias em cada segmento de aplicação, fazendo-se a extração de betume com o aparelho **Soxhlet** (aparelho para 2 kg de amostra). A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, \pm 0,3% da fixada no projeto.

7.2.3 Controle da Granulometria da Mistura de Agregados

O controle de granulometria da mistura de agregados deve ser feito através da análise granulométrica da mistura de agregados provenientes do ensaio de extração ARTERIS T-30. As tolerâncias são as definidas no projeto. *A granulometria deve ser feita por via úmida, isto é, lavada.*

7.2.4 Freqüência das determinações

O número de determinações utilizadas para controle nos ensaios de quantidade do ligante betuminoso e granulometria do micro concreto a frio deve ser, no mínimo, 1 conjunto de ensaios a cada 4 horas. Caso haja dúvidas quanto à qualidade da massa este número deve ser aumentado.

7.2.5 Controle da espessura final acabada

A espessura final acabada será calculada pelo seguinte processo: escolhidos aleatoriamente 30 pontos na superfície executada, com extensão mínima de 500 m e máxima de 1000, se procederá à cravação de um prego 17x21, sem ponta, de comprimento determinado, nas trilhas de roda após a liberação ao tráfego por, no mínimo, 2 dias. Determinada por diferença a espessura do micro em cada ponto, se calculará a espessura média do segmento analisado. A média encontrada deverá ser igual ou maior que a espessura especificada no projeto. Caso a média seja inferior à de projeto uma nova camada deverá ser espalhada no segmento.

7.2.6 Controle do desprendimento de agregado

Após 24h da liberação ao tráfego será medido o desprendimento de agregado. O limite máximo aceitável é de 100 g/m².

7.3 VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE

7.3.1 Acabamento da Superfície

A superfície acabada é verificada visualmente e deve se apresentar uniforme (sem segregações grossas ou finas) e desempenada (sem “costelas”). A avaliação deve ser feita de acordo com o previsto no MANUAL ARTERIS MA-002 (ISSA) Qualidade assegurada e diretrizes para uso do micro concreto a frio, que faz parte desta especificação.

7.3.2 Alinhamentos

A verificação dos alinhamentos do eixo e bordos nas diversas seções correspondentes às estacas da locação é feita a trena. Os desvios verificados não deverão exceder ± 5 cm.

7.3.3 Condições de Segurança

Para verificação da macrot textura do revestimento deve ser feito o ensaio de mancha de areia. A espessura de areia no ensaio de mancha de areia deve estar entre 0,6 e 1,2 mm de altura.

No ensaio de atrito com o grip tester o valor da resistência medida deve ser sempre superior a 0,30. Os segmentos com valores abaixo do limite fixado nesta especificação devem ser corrigidos imediatamente.

Outros equipamentos de medição de atrito podem ser usados, desde que previamente aceitos pela CONTRATANTE, e seus parâmetros de controle definidos previamente.

7.3.4 Condições de Conforto

Na medição de irregularidade (QI) deve ser usado o sistema a laser ou Merlin, não sendo aceitos equipamentos do tipo resposta. Os valores encontrados após a execução do micro nunca poderão ser superiores aos medidos antes de sua aplicação. Caso os valores medidos ultrapassem os limites recomendados ($QI > 35$) a camada executada deve ser corrigida.

7.4 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

7.4.1 Os ensaios de materiais indicados em 7.1 devem atender aos requisitos especificados em 5.1.

7.4.2 Para o controle da quantidade de ligante betuminoso e granulometria da mistura do micro concreto em que são especificadas faixas de valores máximos e mínimos, deverá ser verificada a condição seguinte:

$\bar{X} - ks < \text{valor mínimo de projeto}$ ou $\bar{X} + ks > \text{valor máximo de projeto} \Rightarrow$ rejeita-se o serviço;

$\bar{X} - ks \geq \text{valor mínimo de projeto}$ e $\bar{X} + ks \leq \text{valor máximo de projeto} \Rightarrow$ aceita-se o serviço.

Sendo:

$$\bar{X} = \frac{\sum Xi}{n} \quad s = \sqrt{\frac{\sum (Xi - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Onde:

X_i - valores individuais.

\bar{X} - média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

7.4.3 Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

7.4.4 Os resultados do controle estatístico devem ser registrados em relatórios mensais de acompanhamento da obra, feitos pelo contratado.

8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

8.1 O micro concreto a frio será medido na pista através da área executada, em metros quadrados, incluindo todas as operações e encargos para a execução destes serviços, inclusive o fornecimento, armazenamento e transporte do ligante betuminoso bem como a produção e o transporte de agregados.

8.2 Caso a espessura especificada não seja atendida, a empresa contratada deve espalhar uma nova camada de maneira a consegui-lo.

9 APÊNDICE - TABELA DE FREQUENCIA DE ENSAIOS

	ENSAIO	FREQUÊNCIA ESPECIFICAÇÃO	ACEITAÇÃO	OBSERVAÇÕES/MÉTODO DE ENSAIO
	ESTUDO DA DOSAGEM DO MICRO A FRIO	7 dias antes inicio trabalhos ou material mudar	Conforme Especificação ARTERIS ES-022	ISSA-A 105
AGREGADOS	ABRASÃO LOS ANGELES	Na dosagem ou material mudar	< 40%	ABNT NBR-6465
	DURABILIDADE	Na dosagem ou material mudar	<12%	ARTERIS T-104
	ÍNDICE DE FORMA	Na dosagem ou material mudar	Na relação 1 : n , "n" < 4, máximo 10% com "n" > 5 e mínimo 20% com "n" < 3	ABNT NBR 7809

	ENSAIO	FREQUÊNCIA ESPECIFICAÇÃO	ACEITAÇÃO	OBSERVAÇÕES/MÉTODO DE ENSAIO
	ADESIVIDADE LIGANTE / AGREGADOS	Na dosagem ou material mudar	Satisfatório	DNIT-ME 078
	EQUIVALENTE DE AREIA DA MISTURA SÊCA	1 ensaio por pilha do depósito	≥ 65%	ABNT NBR-12052
	AZUL DE METILENO	1 ensaio por pilha do depósito	< 4 mg/g	ARTERIS T-330
	GRANULOMETRIA AGREGADOS	1 ensaio por dia (8 horas)	Dentro dos limites estabelecidos	ARTERIS T-27
EMULSÃO COM ASFALTO MODIFICADO	ENSAIOS NA EMULSÃO (EM TODO CARREGAMENTO)	Viscosidade Saybolt-Furol	15 a 90 segundos	ABNT-NBR-14950
		Resíduo	> 62%	ASTM D-244 - seção 21
		Peneiramento	< 0,30%	ABNT NBR-14393
		Sedimentação	< 5%	ABNT NBR-6570
		Estabilidade ao armazenamento	< 1%	DNIT-ME 384
	ENSAIOS NO CAP RESIDUAL (EM TODO CARREGAMENTO)	Ponto de amolecimento	> 60 °C	ABNT NBR-6560
		Penetração a 25°C	35 a 90	ANBT NBR-6576
		Recuperação elástica	> 45 %	ARTERIS 329
		Não deve expelir nenhum material remanescente do emulsificante (cor marrom).		
	USINA	VERIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO	Consistência da mistura espalhada;	
Atendimento do projeto da mistura				
Quantidade e velocidades de aplicação para proporcionar o acabamento desejado				
Desprendimento de agregado dentro dos limites especificados				

	ENSAIO	FREQUÊNCIA ESPECIFICAÇÃO	ACEITAÇÃO	OBSERVAÇÕES/MÉTODO DE ENSAIO
PISTA	PORCENTAGEM DE CAP	2 ensaios por dia	Teor ótimo de Projeto $\pm 0,3 \%$	ARTERIS T-164 com aparelho SOXHLET
	GRANULOMETRIA DA MASSA	2 ensaios por dia	Faixa de trabalho do Projeto	ARTERIS T-30
	ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE	Em todo segmento executado	Atender	MANUAL ARTERIS MA-002 (ISSA)
	DESPRENDIMENTO DE AGREGADOS	Em todo segmento executado (APÓS 24 h DE TRÁFEGO)	$< 100\text{g/m}^2$	VARRER E PESAR 1 METRO LINEAR DE PISTA E DIVIDIR PELA LARGURA DA FAIXA
	MACRO TEXTURA	Em todo segmento executado	HS de 0,6 a 1,2 cm	ASTM - 965
	GRIP TESTER	Em todo segmento executado	$> 0,30$	
	IRREGULARIDADE (QI)	Em todo segmento executado	QI < 35	Laser ou Merlin
TOPOGRAFIA	ALINHAMENTO DO EIXO e BORDOS	Em todo segmento executado	$\pm 5\text{cm}$	MANUAL ARTERIS MA-002 (ISSA)
	ESPESSURA	CRAVAÇÃO DE PREGO 17x21 APÓS 2 DIAS DE TRÁFEGO	$\pm 5 \%$ da espessura de Projeto em segmentos de 500 a 1000 m por faixa. Em pontos isolados $\pm 10\%$	SEM PONTA e COMPRIMENTO CONHECIDO

